

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX C-FAST jest ciekłą domieszką przyspieszającą czas wiązania cementu oraz poprawiającą urabialność mieszanki betonowej/zaprawy. Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach powietrza oraz w celu obniżenia temperatury zamarzania betonu. Dzięki użyciu domieszki uzyskuje się zwiększoną wytrzymałość początkową betonu/zaprawy jak i umiarkowaną redukcję wody zarobowej w świeżej mieszance. Należy pamiętać, iż skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia wytrzymałości gwarantującej odporność na zamarzanie, jest uzależnione również od należytej pielęgnacji betonowanego elementu.

Wprowadzenie domieszki **ADMITEX C-FAST** do mieszanki betonowej powoduje obniżenie temperatury zamarzania wody, co umożliwi wykonywanie mieszanek betonowych w temperaturze otoczenia do -10 C .

ADMITEX C-FAST jest domieszką bezchlorkową.

ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i prefabrykacji – ciężkiej i lekkiej,
- do betonów drogowych i mostowych
- do betonów narażonych na działanie niskich temperatur,
- do wszystkich rodzajów cementów z wyjątkiem glinowego.
- do betonów zbrojonych

DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać w zakresie 0,8 – 2,5% masy spoiwa i jest zależne od przyjętych wymagań technicznych oraz od rodzaju cementu, temperatury otoczenia i składników, jak również czasu zabudowy mieszanki. W celu ustalenia optymalnego dozowania zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony. Zalecane dozowanie optymalne w zakresie 0,8 – 1,5%

DANE TECHNICZNE

Baza: rozpuszczalne sole mineralne

Barwa: lekko żółtawy

Gęstość: $1,3\text{ g/cm}^3 \pm 0,02$

pH: 5,5

Zawartość chlorków $< 0,5\%$

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze $5-40^{\circ}\text{C}$.

Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Produkt jest niepalny.

Termin ważności wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem praktycznie nieszkodliwym,



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK C-FAST jest produktem drażniącym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

