

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEK RETAX to ciekła domieszka do betonu umożliwiająca regulację czasu wiązania. Początek czasu wiązania betonu oznacza bowiem granicę czasu, w którym można uzyskać prawidłowe zagęszczenie mieszki betonowej lub przetransportowanie na większą odległość. Domieszka opóźniająca przedłuża czas mieszki betonowej ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Domieszka ADMITEK RETAX jest szczególnie zalecana do produkcji betonów w warunkach letnich przy betonowaniu elementów masywnych, redukując powstawanie rys skurczowych i przyczynia się do uzyskania dużych wytrzymałości mechanicznych.

Bardzo dobre efekty uzyskuje się także z domieszkami z superplastyfikatorami z gamy ADMITEK.

Wartość wytrzymałości na ściskanie przy zachowaniu stałej konsystencji. Dozowanie domieszki: 0,5% masy cementu.

Badanie po 7 dniu:	Badanie po 28 dniach:
89,7% betonu kontrolnego	102% betonu kontrolnego

Orientacyjne dozowanie domieszki dla CEM II 32,5 przy W/C= 0,5 i temperaturze otoczenia 25 C

Dozowanie 0,25%	Początek wiązania ~6 godz.
Dozowanie 0,50%	Początek wiązania ~10 godz.
Dozowanie 1,00%	Początek wiązania ~16 godz.

ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i prefabrykowanych,
- do betonów zbrojonych i sprężonych,
- do wszystkich typów cementów

DOZOWANIE

Domieszka należy dodawać do mieszki betonowej z wodomiarów lub pod koniec procesu mieszania. Zakres dozowania wynosi od 0,2% do 1,0% masy spoiwa i zależy od oczekiwanego efektu opóźnienia (należy określić go na podstawie wcześniejszych prób). Czas mieszania mieszki powinien być starannie określony.

DANE TECHNICZNE

Barwa: bezbarwna

Gęstość: 1,1 ±0,02

pH: 7-8

Zawartość chlorków < 0,05%



MAGAZYNOWANIE

Przechowywa w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłu szym składowaniu lub zamrażni ciu nale y przemiesza . Termin wa no ci 12 miesi cy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 lub 200 litrowych opakowaniach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych rodzajach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,

ZALECENIA BEZPIECZE STWA

ADMITEX FROSTER jest produktem dra ni cym. Post powa zgodnie z przyj tymi zasadami bezpiecze stwa. Unika kontaktu z oczami, błon luzow oraz skór . W razie zbrudzenia zdj ubranie i spłuka zanieczyszczon skór du ilo ci wody.

Szczegółowe informacje dotycz ce zdrowia, bezpiecze stwa dost pne s w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej maj charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o do wiadzenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze wzgl du na zró nicowane u ycie surowców przy produkcji betonu nale y przeprowadzi odpowiednie próby i badania. Gwarancja jako ci obejmuj jedynie sprzeda i dostaw produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pyta prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

