

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX BONUS 500 to plastyfikator stworzony na bazie estrów polikarboksylowych. Dzięki mocnej redukcji wody zarobowej można uzyskać betony o wysokiej ciekłości bez segregacji mieszanki betonowej. Duża zdolność rozpraszania drobnych frakcji kruszywa pozwala na produkcję mieszanek betonowych o wysokim punkcie piaskowym oraz pozwala uzyskać wysoką jednorodność mieszanki. Szeroki zakres dozowania domieszki i utrzymanie konsystencji w czasie pozwala na produkcję betonów o różnym przeznaczeniu. Domieszka może być łączona z innymi produktami z gamy ADMITEX.

Dzięki zastosowaniu domieszki **ADMITEX BONUS 500** można osiągnąć:

- zwiększenie ciekłości / konsystencji mieszanki betonowej,
- zwiększenie wytrzymałości początkowej i końcowej,
- poprawę przepompowywania i zabudowania mieszanki betonowej,

Wartość wytrzymałości na ściskanie przy zachowaniu stałej konsystencji.

Dozowanie domieszki: **0,6%** do masy cementu.

Badanie po 7 dniach:	Badanie po 28 dniach:
128,6 betonu kontrolnego	133,3% betonu kontrolnego

ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i prefabrykowanych,
- betony wysokowartościowe BWW i samozagęszczalne (SCC)
- do betonów zbrojonych i sprężanych,
- do wszystkich typów cementów

DOZOWANIE

Dozowanie od 0,3% do 2,5% masy cementu. Zalecane dozowanie 0,6 – 1,0 % do masy cementu. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na podstawie zarobów próbnych. Czas mieszania mieszanki powinien być określony na podstawie wykonania zarobów próbnych. Przy dozowaniu wtórnym na budowie do betonomieszarki zalecany jest czas mieszania 1 min/ 1m³ mieszanki.

DANE TECHNICZNE

Barwa: słomkowa

Gęstość: 1,06 ±0,02

pH: 7

Zawartość chlorków < 0,10%



MAGAZYNOWANIE Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK BONUS 500 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

