

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX BONUS 600 to domieszka stworzona na bazie estrów polikarboksylowych, która zapewnia redukcję wody zarobowej na poziomie umożliwiającym produkcję mieszanek stabilnych reologicznie oraz zapewniającą powtarzalność wyników wytrzymałościowych betonu. Szeroki zakres dozowania pozwala na optymalne wykorzystanie w wielu rodzajach produkowanego betonu.

Dzięki zastosowaniu domieszki **BONUS 600** można osiągnąć:

- zwiększenie ciekłości / konsystencji mieszanki betonowej,
- zwiększenie wytrzymałości początkowej i końcowej,
- poprawę przepompowywania i zabudowania mieszanki betonowej,

ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i prefabrykowanych,
- betony wysokowartościowe BWW i samozagęszczalne (SCC)
- do betonów zbrojonych i sprężanych,
- do wszystkich typów cementów

DOZOWANIE

Dozowanie od 0,3% do 2,0% masy cementu. Zalecane dozowanie 0,8 – 1,2% do masy cementu. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na podstawie zarobów próbnych. Czas mieszania mieszanki powinien być określony na podstawie wykonania zarobów próbnych. Przy dozowaniu wtórnym na budowie do betonomieszarki zalecany jest czas mieszania 1 min/1m³ mieszanki.

DANE TECHNICZNE

Barwa: brązowa

Gęstość: 1,08 ±0,02

pH: <7

Zawartość chlorków < 0,10%

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamrożeniu należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK HP BONUS 600 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

