

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX SILKA to domieszka przeznaczona do mieszanek betonowych, używanych w lekkiej prefabrykacji oraz do mieszanek o wysokiej zawartości spoiwa poddawanych obróbce termicznej. Dzięki wysokiej zdolności dyspersji ziaren spoiwa umożliwia lepsze zagęszczenie mieszanki co przekłada się na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej produkowanych elementów.

Dzięki zastosowaniu domieszki **ADMITEX SILKA** można osiągnąć:

- redukcję wody zarobowej,
- równomierne rozmieszczenie porów powietrznych,
- zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody,
- uzyskania szybszego zwilżenia suchych składników masy zarobowej,
- poprawę stopnia zagęszczenia betonu oraz zaciągnięcie ścianek bocznych w elementach drobnowymiarowych,
- zwiększenie odporności betonu na wodoszczelność, nasiąkliwość jak i mrozoodporność,

ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i wibroprasowanych,
- do betonów zbrojonych i sprężanych,
- do wyrobów autoklawizowanych,
- do wszystkich typów cementów

DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać do mieszanki betonowej z wodą zarobową lub pod koniec procesu mieszania. Zakres dozowania wynosi od 0,3% do 1,5% masy spoiwa. Dozowanie należy określić na podstawie wcześniejszych prób. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony.

DANE TECHNICZNE

Barwa: brązowa

Gęstość: 1,15 ±0,02

pH: 5±1

Zawartość chlorków < 0,10%

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamrożeniu należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 lub 200 litrowych opakowaniach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK SILKA nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

*W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79***

